



PLANATOL 60/30/27

Wässriger, lösungsmittel- und weichmacherfreier Dispersionsklebstoff, nicht kennzeichnungspflichtig.

Viskosität: ca. 1.500 mPas (Rheostress 600, ISO 3219 bei 293 K/20° C)
pH-Wert: ca. 9 (bei 293 K)
Farbe: weiß
Film: opak, nicht nachklebend, mit verminderter Kohäsion

Anwendung

Verklebungen, die sich nach völliger Trocknung des Klebstoff-Films leicht und ohne Faserausrisse wieder trennen lassen (sog. Fugitivverleimungen).
Verklebung von Briefumschlägen oder Antwortkarten auf Trägerbahnen; Verschlussverleimungen von Tüten, Beuteln und Taschen; Einklebungen von Postkarten in Zeitschriften u.a..

Die Klebstoffrezeptur und das verklebte Papier müssen bei Fugitivverleimungen exakt aufeinander abgestimmt sein.
Vorversuche sind unerlässlich, bei Papierwechsel zwingend.

Verarbeitung

Maschinell und manuell. Für Walzenauftrag gebrauchsfertig eingestellt.
Die Verdünnung mit Wasser ist bei Bedarf möglich, zu berücksichtigen sind dadurch bedingte veränderte Abbinde- und Trockenzeiten.

Die Gerätereinigung erfolgt mit kaltem Wasser.

Für Düsenauftrag weniger geeignet, siehe hierzu **PLANATOL 81/20/3**.

Lagerung

Kühl, frostfrei, in dicht verschlossenen Originalgebinden.
Die Verarbeitung wird innerhalb von 6 Monaten empfohlen.

Weitere Hinweise und Auskünfte erteilt auf Rückfrage unsere Anwendungstechnik (Tel.: 08031/720-0).

HG-056-0991
S: Sch: / 05.02.09

Important ! Toutes nos informations, même les recommandations écrites ou verbales, sont le résultat de nos propres expériences, essais ou développements. Cependant aucune garantie ne peut être assurée par PLANATOL en ce qui concerne les résultats. Trop de paramètres, notamment les conditions d'utilisation de la colle et des machines sont indépendants de notre contrôle qualité. Merci donc de tester toute nouvelle colle sur votre propre matériel.

Important! Any instructions and recommendations given, verbal or written, are based on our personal experience, tests and research. Preliminary testing for suitability of adhesive on materials to be used is recommended. We cannot be held liable for unsatisfactory results, as adhesives and working conditions are subject to various influences, which are beyond our control.