

Planatol XMA 11

Wässriger, lösungsmittelfreier Dextrinleim mit hohem Feststoffgehalt, nicht kennzeichnungspflichtig.

Planatol XMA 11 entspricht in seiner Zusammensetzung der Empfehlung XIV, Kunststoffdispersionen, des BfR.

Viskosität	ca. 9.000 mPas (Rheostress 600, ISO 3219 bei 293 K/20° C)
pH-Wert	ca. 4-5 (bei 293 K)
Farbe	honigfarben
Film	transparent, farblos bis gelblich je nach Filmstärke, etwas süß schmeckend, planliegend, alterungsbeständig, mit Wasser wieder lösbar

Anwendung

Wiederanfeuchtbare Gummierungen aller Art mit relativ langer offener Zeit – wie Oberklappengummierung von Kuverts, Rand- und Vollgummierungen an Banderolen, Steuermarken, Wertzeichen, Etiketten, Formularsätzen, Werbeträgern, u.a. – sowie als Plan-Kaschierleim mit ausgezeichnete Planlage bei Raumklima.

Verarbeitung

Für manuelle und maschinelle Verarbeitung (Anleimmaschinen) gebrauchsfertig eingestellt. Zur Erhaltung der günstigen Planeigenschaften sollten Verdünnungen mit Wasser unterbleiben.

Es ist zu beachten, dass Wiederanfeuchtgummierungen gegen Luftfeuchtigkeit über 70% empfindlich sind (Verblockungsgefahr), demzufolge sind gummierte Artikel kühl und trocken zu lagern.

Die Geräte- und Maschinenreinigung kann mit kaltem Wasser erfolgen.

Lagerung

Kühl, frostfrei, in dicht verschlossenen Originalgebinden.

Die Verarbeitung wird innerhalb von 6 Monaten empfohlen.

Weitere Hinweise und Auskünfte erteilt auf Rückfrage unsere Anwendungstechnik (Tel.: 08031/720-0).

HG-082-1290

S.Sch / 06.03.08